

Características técnicas • *Caractéristiques techniques*




0370
EN 771-3

BLOQUES: Sistema de Certificación 2+ CATEGORIA I (valores orientativos)

	ARIDO DENSO:	ARIDO LIGERO (ARLIBLOCK):
Resistencia a la compresión	≥ 6 N/mm ² ≥ 5 N/mm ² (Cecobloc)	≥ 4 N/mm ²
Conductibilidad térmica	λ ~ 0,52 W/mK	λ ~ 0,29 W/mK
Aislamiento acústico	entre 50 y 36 dB	entre 57 y 45,8 dB
Absorción de agua por capilaridad	≤ 3 grs./m ² s	≤ 3 grs./m ² s
Absorción de agua	≤ 0,32 grs./cm ³	≤ 0,32 grs./cm ³
Resistencia al fuego	variable hasta 180 minutos según tipo material y espesores	180 a 240 minutos
Reacción al fuego	A-1	A-1
Densidad	±10%	± 10%

Las medidas (a - b - c) expresadas en esta guía, corresponden a largo, ancho y alto según representación en el siguiente gráfico.



Colores • *Colors*

(Para otros colores consultar fábrica)

	ARENA	ARENA COLOR	ARENA COL. ESPECIAL	MARMOL	MARMOL COLOR	MIX	
BLOQUE							
	▲ GRIS	▲ ROJO	▲ PAJA	▲ BLANCO	▲ PAJA	▲ MAGMA	▲ PETRA
		▲ MARRON	▲ SALMON	▲ GRIS PERLA	▲ SALMON	▲ ARTIC	▲ DUNA
	▲ AMARILLO	▲ AMARILLO ESPE.			▲ CANYA	▲ SAHARA	
	▲ NEGRO	▲ MARFIL		▲ ANTRACITA	▲ CALIZO BLANCO	▲ ROGENT	▲ SELVA
BLOQUE ESPECIAL GRANALLADO	ARENISCA BLANCO	ARENISCA SALMON					
BLOQUE GRANALLADO	GRIS	ROJO	NEGRO				