

**FAX**

Data: 11-03-2008

Núm. Fax/e-mail:

Páginas (incluída esta): 1

A Grupo Arliblock.

Att. Eusebi Vila

De/From: Albert Ger – Técnico Responsable

Assumppte/Subject: Resultado de un ensayo

Sr.

En relación con el ensayo, expediente nº 08/32304784, realizado el día 10 de Enero de 2008 a un forjado reticular visto sin revestir con yeso de Maxit, S.L., le podemos informar del resultado obtenido:

Norma de ensayo: UNE-EN 1365-2:2000

Material ensayado: La muestra ensayada es un una losa de hormigón de 4600 x 3600 mm y un espesor total de 300 mm compuesto por casetones de áridos ligeros Arliblock de 70x23x25 y rellena de hormigón HA-25-BL-20. A la muestra se le aplica una carga de 4,0 KN/m<sup>2</sup>.

Resultado:

**Integridad:** El cerramiento mantuvo su integridad durante todo el ensayo, 301 minutos.

**Aislamiento térmico :** Se mantuvo el criterio de aislamiento térmico durante todo el ensayo, 301 minutos.

**Capacidad portante :** Se mantuvo el criterio de capacidad portante durante todo el ensayo, 301 minutos.

**REI 240**

Atentamente,



Jordi Mirabent